


# 銅コイル材

連続押出機により、最大2トンまでのコイル材が製造できます。  
形状（平角や丸）、巻き方等ご相談ください。

## Copper Coils

By the use of continuous extruding machine, coils of maximum 2 tons can be manufactured.  
Consult our expert staff for profiles (straight angle or circle), winding method, etc.



銅コイル材  
Copper Coils

### 材質・化学成分

Material and chemical composition

(%)

	Cr	Cu+Ag	Ag
C1020	99.96以上 99.96 or more	—	—
銀入り無酸素銅 Silver-bearing oxygen-free copper	—	99.9以上 99.9 or more	0.03~0.12

**形状：**平角（6×40迄）、丸（20φ迄）、異型（クサビ形ほか）

**Profile:** straight angle (6 x below 40), circle (up to 20φ), deformed (wedge shape, etc.)

**巻き方：**ドラム巻き、重ね巻

**Winding method:** Drum-wound, overlap-wound

**コイル単重：**1コイル最大2トン（ドラム巻の場合）

**Coil weight :** Max. 2 tons per coil (in the case of drum-wound coils)



権田金属工業株式会社

本社・工場 〒252-0212 神奈川県相模原市中央区宮下 1-1-16

代表 TEL: 042-700-0220

営業 TEL: 042-700-0221

総務・営業 FAX: 042-700-0660

製造・技術 TEL: 042-700-0222

製造・技術 FAX: 042-700-0666

E-mail : somu@gondametal.co.jp

E-mail : eigyo@gondametal.co.jp

E-mail : seizo@gondametal.co.jp

E-mail : gijyutu@gondametal.co.jp

http://www.gondametal.co.jp